



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Consus Sp. z o.o.
Ul. Metalowców 25
39-200 Dębica

Tel.: +48 14 681 4236
Fax.: +48 14 681 4236

Полиэфирная античная порошковая краска не требующая покрытия лаком

Назначение

Порошковая краска имеет высокие технические параметры и предназначена для декорационного покрытия элементов, которые будут находиться как снаружи так и внутри помещения. Имеет высокую устойчивость на воздействие света UV.

Благодаря использованию специального сырья нет необходимости в дополнительном покрытии антика лаком. Лаком покрывается покрашенное изделие античной краской только в тех случаях, когда оно подвергается частому истиранию. Античные краски чаще всего находят применение для декорационного покрытия таких предметов как мебель, предметы домашнего хозяйства, двери, перила, лифты.

Технические данные

Назначение:	только для профессионального применения
Аппликация:	Корона и ТРИБО
Цвет:	меди, серебро, золото или другие
Внешний вид:	крупная или средняя структура
Блеск:	блеск
Толщина покрытия:	мин. 90μm
Режим полимеризации:	стандарт 180°C/15 мин
Удельный вес:	в зависимости от цвета 1,2-1,6 грамм/см ³
Расход:	в зависимости от толщины 8 - 12м ² /кг
Упаковка:	20 или 25кг
Хранение:	макс. 12 месяцев в сухом и проветриваемом помещении
Безопасность:	специальная Карта Характеристики

Рекомендации по применению

Поверхность предназначенная для покраски должна быть специально приготовлена. Правильное приготовление поверхности даст возможность получить максимально высокие параметры свойств. Для получения как можно лучших результатов необходимо



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Consus Sp. z o.o.
Ul. Metalowców 25
39-200 Dębica

Tel.: +48 14 681 4236
Fax.: +48 14 681 4236

сконтактоваться с нашим Техническим Отделом. При выборе правильного приготовления поверхности необходимо принимать во внимание общие правила, а также получить рекомендации своего поставщика препаратов для приготовления поверхности. Для стандартного приготовления поверхности достаточно будет обезжирить поверхность предназначенную для покраски. Однако с целью увеличения устойчивости рекомендуется химическая подготовка поверхности предназначенной для порошковой покраски.

Сталь — обезжиривание/пескоструйная обработка/ цинковое или железное фосфатирование
Оцинковая сталь — обезжиривание/чистка щеткой/хромирование

Алюминий — обезжиривание,хромирование или альтернативные методы. Краски с античным эффектом содержат металлический пигмент.

При нанесении краски необходимо обратить особое внимание на правильное заземление крашенных элементов. Во время покраски необходимо образовать небольшое облако наносимого порошка. Покраску необходимо производить при низком напряжении, не более 60 kV. При покраске антиками толщина покрытия имеет большое значение и необходимо соблюдать рекомендации производителя порошковой краски. Краски с металлическим декорационным эффектом рекомендуется наносить пистолетом — электростатика. При применению пистолета ТРИБО рекомендуем произвести пробную покраску для проверки возможности нанесения данной краски у конкретного Клиента.

Физические свойства

Адгезия (ISO 2409):	6±0
Удар (ISO 6272):	50 см/кг
Эластичность (ISO 6860):	макс. 5 мм
Твердость по карандашу(15184):	мин. Н
Нагнетание (ISO 1520):	мин. 6 мм
Сольная камера(ISO 9227):	макс. 2мм в течении 500 часов.

Информация о продукте

Индекс:	FP.....
Цвет:	Медь, серебро, золото
Блеск:	Блеск



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Consus Sp. z o.o.
Ul. Metalowców 25
39-200 Dębica

Tel.: +48 14 681 4236
Fax.: +48 14 681 4236

Внешний вид покрытия: Античная структура

Теоретический расход: .. м²/кг

Рекомендованная толщина покрытия: 90 мк

Дополнительные информации

Информации представленные в настоящей карте основаны на имеющимся опыте или на лабораторных исследованиях и опубликованы с целью помочь при практическом использованию краски. Фирма не несёт ответственности за потери или ущерб которые могут возникнуть в случае не правильного применения или применения без нашего контроля.