

Полиуретановая порошковая краска

Назначение

Порошковые краски характеризуются очень высокой устойчивостью на механические и химические воздействия, а также солнечных лучей UV. Имеют хорошую устойчивость к старению в атмосферных условиях. Рекомендуется для покраски предметов, находящихся как внутри так и снаружи помещений. Чаще всего полиуретановая краска находит применение для покраски алюминиевых профилей, наружных автомобильных частей, городских металлических конструкций и т.д.

Технические данные

Назначение:	только для профессионального применения
Аппликация:	Электростатика
Цвет:	карта цветов RAL или другие по образцу Клиента
Внешний вид:	в зависимости от варианта
Блеск:	в зависимости от варианта (100 — 15)
Толщина покрытия:	60 μm
Упрочнение:	стандарт 180°C/15 мин
Удельный вес:	в зависимости от цвета 1,2 — 1,7 грамм/см ³
Расход:	в зависимости от толщины 8 — 12 м ² /кг
Упаковка:	25кг
Хранение:	макс. 24 месяцев в сухом и проветриваемом помещении
Безопасность:	специальная Карта Характеристики

Рекомендации по применению

Поверхность предназначенная для покраски должна быть специально подготовлена. Правильное приготовление поверхности даст возможность получить максимально высокие параметры свойств. Для получения как можно лучших результатов необходимо контактоваться с нашим Техническим Отделом. При выборе правильного приготовления поверхности необходимо принимать во внимание общие правила, а также получить рекомендации своего поставщика препаратов для приготовления поверхности. Для



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Consus Sp. z o.o.

Ul. Metalowców 25

39-200 Dębica

Tel.: +48 14 681 4236

Fax.: +48 14 681 4236

стандартного приготовления поверхности достаточно будет обезжирить поверхность предназначенную для покраски. Однако рекомендуем для приготовления применять профессиональное приготовление поверхности предназначенной для порошковой покраски.

Сталь — обезжиривание/пескоструйная обработка/ цинковое или железное фосфатирование

Оцинкованная сталь - обезжиривание/чистка щеткой/хромирование

Алюминий - обезжиривание, хромирование или альтернативные методы

Физические свойства

Адгезия (ISO 2409): Gt0

Удар (ISO 6272): 50 см/кг

Эластичность (ISO 6860): макс. 4мм

Твердость по карандашу(15184): мин. H

Нагнетание (ISO 1520): мин. 6мм

Сольная камера(ISO 9227): макс. 2 мм в течении 500 часов

*представленные параметры свойств получены на алюминиевой пластинке толщиной 0,8 мм

Информация о продукте

Индекс: FU.....

Цвет:

Блеск:

Внешний вид покрытия:

Теоретический расход: .. м²/кг

Рекомендованная толщина покрытия: 60 μm

Дополнительные информации

.....

.....

.....

Информации представленные в настоящей карте основаны на имеющимся опыте или на лабораторных исследованиях и опубликованы с целью помочь при практическом использовании краски. Фирма не несет ответственности за потери или ущерб которые могут возникнуть в случае не правильного применения или применения без нашего контроля.