

FARBA PROSZKOWA SILIKONOWA

Przeznaczenie

Farba o dobrych parametrach odpornościowych na podwyższoną temperaturę. Zalecana do stosowania na elementach które mogą być narażone na wysoką temperaturę do 450°C lub 600°C, w zależności od wersji. Charakteryzuje się słabszymi parametrami mechanicznymi w porównaniu z innymi typami farb. Kolor ograniczony do wersji czarnej lub czarno-srebrnej.

Dane techniczne

Przeznaczenie:	tylko do profesjonalnego użycia
Aplikacja:	Corona
Kolor:	czarny lub czarno-srebrny
Wykończenie:	gładka/drobna struktura
Połysk:	mat
Grubość powłoki:	30-35µm
Utwardzanie:	standard 200°C/30 min
Ciężar właściwy:	w zależności od koloru ok. 1,5 g/cm ³
Wydajność:	w zależności od grubości 12-30m ² /kg
Pakowanie:	25kg
Przechowywanie:	maks. 12 miesięcy w suchym i przewiewnym miejscu
Bezpieczeństwo:	odpowiednia Karta Charakterystyki

Wskazówki w celu użycia

Malowana powierzchnia powinna zostać odpowiednio przygotowana, w celu uzyskania maksymalnie wysokich właściwości powłoki. W celu uzyskania najlepszych wyników należy skontaktować się z naszym Działem Technicznym. Przy wyborze odpowiedniego zastosowania należy się sugerować wskazówkami o typowych zastosowaniach, a także zasięgnąć opinii swojego dostawcy preparatów przygotowania powierzchni. Dla standardowych zastosowań wystarczy odtłuścić malowaną powierzchnię, jednakże sugerujemy zastosowanie specjalistycznego przygotowania powierzchni odpowiednio do malowanego materiału. W tym celu sugeruje się:

Stal - odtłuszczenie/piaskowanie oraz fosforanowanie cynkowe lub żelazowe

Stal ocynkowana - odtłuszczenie/szczotkowanie oraz chromianowanie

Aluminium - odtłuszczenie oraz chromianowanie/ewentualnie metody alternatywne



Właściwości fizyczne

Adhezja (ISO 2409):	Gt0
Udarność (ISO 6272):	-
Elastyczność (ISO 6860):	-
Twardość ołówkowa (15184):	-
Tłoczenie (ISO 1520):	-
Komora solna (ISO 9227):	-

Informacje o produkcie

Indeks:	FS????????
Kolor:	czarny
Połysk:	mat
Powłoka:	struktura
Wydajność teoretyczna:m ² /kg
Zalecana grubość powłoki:	30-35µm

Informacje dodatkowe

.....

.....

.....

.....

Informacje przedstawione w niniejszej karcie oparte są na posiadanym doświadczeniu lub badaniach laboratoryjnych i publikowane są w dobrej wierze jako praktycznie przydatne. Firma nasza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia lub postępowania się, nie będących pod naszą bezpośrednią kontrolą.