

FARBA PROSZKOWA POLIURETANOWA

Przeznaczenie

Farba o dobrych parametrach odpornościowych na uszkodzenia, światło i środki chemiczne. Zalecana do stosowania zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Najczęstsze zastosowania to stolarka aluminiowa, zewnętrzne części samochodowe, instalacje miejskich itp.

Dane techniczne

Przeznaczenie:	tylko do profesjonalnego użycia
Aplikacja:	Corona
Kolor:	paleta RAL lub inne kolory
Wykończenie:	w zależności od wersji
Połysk:	w zależności od wersji (100-15)
Grubość powłoki:	60µm
Utwardzanie:	standard 200°C/10 min
Ciężar właściwy:	w zależności od koloru 1,2-1,7g/cm ³
Wydajność:	w zależności od grubości 8-12m ² /kg
Pakowanie:	25kg
Przechowywanie:	maks. 12 miesięcy w suchym i przewiewnym miejscu
Bezpieczeństwo:	odpowiednia Karta Charakterystyki

Wskazówki w celu użycia

Malowana powierzchnia powinna zostać odpowiednio przygotowana, w celu uzyskania maksymalnie wysokich właściwości powłoki. W celu uzyskania najlepszych wyników należy skontaktować się z naszym Działem Technicznym. Przy wyborze odpowiedniego zastosowania należy się sugerować wskazówkami o typowych zastosowaniach, a także zasięgnąć opinii swojego dostawcy preparatów przygotowania powierzchni. Dla standardowych zastosowań wystarczy odtłuścić malowaną powierzchnię, jednakże sugerujemy zastosowanie specjalistycznego przygotowania powierzchni odpowiednio do malowanego materiału. W tym celu sugeruje się:

Stal - odtłuszczenie/piaskowanie oraz fosforanowanie cynkowe lub żelazowe

Stal ocynkowana - odtłuszczenie/szczotkowanie oraz chromianowanie

Aluminium - odtłuszczenie oraz chromianowanie/ewentualnie metody alternatywne



Właściwości fizyczne

Adhezja (ISO 2409):	G10
Udarność (ISO 6272):	50cmkg
Elastyczność (ISO 6860):	maks. 4mm
Twardość ołówkowa (15184):	min. 2H
Tłoczenie (ISO 1520):	min. 5mm
Komora solna (ISO 9227):	maks. 2mm przy 500godz.

Informacje o produkcji

Indeks:	FU???????
Kolor:	RAL????
Połysk:
Powłoka:
Wydajność teoretyczna:m ² /kg
Zalecana grubość powłoki:	60μm

Informacje dodatkowe

.....

.....

.....

.....

Informacje przedstawione w niniejszej karcie oparte są na posiadanym doświadczeniu lub badaniach laboratoryjnych i publikowane są w dobrej wierze jako praktycznie przydatne. Firma nasza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia lub postępowania się, nie będących pod naszą bezpośrednią kontrolą.