



FARBA PROSZKOWA POLIESTROWA LAKIER BEZBARWNY

Przeznaczenie

Farba o dobrych parametrach odpornościowych na czynniki zewnętrzne. Zalecana do zabezpieczania dekoracyjnych wymalowań powłok lub jako transparentne zabezpieczenie powierzchni metalowych. W przypadku pokrywania jako druga powłoka, pierwsza powłoka powinna być utwardzana w połowie czasu przypadającego na jej utwardzenie, a powłoka lakieru powinna być utwardzona w pełnym wymiarze czasowym, tak by nie następowało rozwarstwianie się obu warstw.

Dane techniczne

Przeznaczenie:	tylko do profesjonalnego użycia
Aplikacja:	Corona i TRIBO
Kolor:	bezbarwny
Wykończenie:	gładka
Połysk:	połysk
Grubość powłoki:	40-60µm
Utwardzanie:	180°C/15 min
Ciężar właściwy:	ok. 1,2 g/cm ³
Wydajność:	w zależności od grubości 13-20 m ² /kg
Pakowanie:	25kg
Przechowywanie:	maks. 12 miesięcy w suchym i przewiewnym miejscu
Bezpieczeństwo:	odpowiednia Karta Charakterystyki

Wskazówki w celu użycia

Malowana powierzchnia powinna zostać odpowiednio przygotowana tak pod warstwę z dekoracyjnym wymalowaniem, tak i w przypadku gdy lakier jest jedyną powłoką, celu uzyskania maksymalnie wysokich właściwości powłoki. W celu uzyskania najlepszych wyników należy skontaktować się z naszym Działem Technicznym. Przy wyborze odpowiedniego zastosowania należy się sugerować wskazówkami o typowych zastosowaniach, a także zasięgnąć opinii swojego dostawcy preparatów przygotowania powierzchni. Dla standardowych zastosowań wystarczy odtłuścić malowaną powierzchnię, jednakże sugerujemy zastosowanie specjalistycznego przygotowania powierzchni odpowiednio do malowanego materiału. W tym celu sugeruje się:



Stal - odtłuszczenie/piaskowanie oraz fosforanowanie cynkowe lub żelazowe

Stal ocynkowana - odtłuszczenie/szczotkowanie oraz chromianowanie

Aluminium - odtłuszczenie oraz chromianowanie/ewentualnie metody alternatywne

Właściwości fizyczne

Adhezja (ISO 2409):	Gt0
Udarność (ISO 6272):	50cmkg
Elastyczność (ISO 6860):	maks. 5mm
Twardość ołówkowa (15184):	min. H
Tłoczenie (ISO 1520):	min. 6mm
Komora solna (ISO 9227):	maks. 2mm przy 500godz.

Informacje o produkcji

Indeks:	<i>FPO00018-PG0011</i>
Kolor:	<i>lakier</i>
Połysk:	<i>Połysk</i>
Powłoka:	<i>Gładka</i>
Wydajność teoretyczna:	<i>14m²/kg</i>
Zalecana grubość powłoki:	<i>60μm</i>

Informacje dodatkowe

.....

.....

.....

.....

Informacje przedstawione w niniejszej karcie oparte są na posiadanym doświadczeniu lub badaniach laboratoryjnych i publikowane są w dobrej wierze jako praktycznie przydatne. Firma nasza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia lub postępowania się, nie będących pod naszą bezpośrednią kontrolą.